



國喬石油化學股份有限公司
GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL CORPORATION

總公司：台北市松山區南京東路四段一號十樓

Head Office: 10FL. No. 1, Nanjing E. Road, Sec. 4, Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

TEL: (886)-2-8770-4567 FAX: (886)-2-2545-8755

TYPICAL PROPERTIES OF ABS POWDER 60P

名 稱	
ABS 60 POWDER 60 P	
項 目	產 品 特 性
Appearance /外觀	white powder
Moisture /水份 (wt.%) (紅外線儀分析法 105°C)	~ 1.0 以下
Bulk Density/假比重 (g/ml) (JSR 方法)	0.30 – 0.34
Rubber content /丁二烯橡膠含量 (wt.%) (丁二烯橡膠滴定法)	60 ±3
Heat Stability/熱安定性 (180°C×50min Oven)	No Pyrolysis
Particle Size , Mesh 20 on (min) 200 thru (max)	~ 10% ~ 8%
Processing Temperature	180°C — 220°C
* 60P 不適於單獨押出使用。	

These property values are believed to be representative under the specific test conditions and are not intended to serve as product specifications.